

Imprègne,
protège et décore
en 1 seule couche

Monocouche



Haute protection



Aspect huilé soyeux,
nuance chaude



Non filmogène



Pour toutes essences
de bois



Rénovation locale
sans ponçage



Haut extrait sec



Saturateur Monocouche



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le SATURATEUR MONOCOUCHE BLANCHON imprègne, protège et décore les bois extérieurs horizontaux (terrasses bois, caillebotis, mobilier de jardin) en une seule couche. Peut convenir également pour les surfaces verticales.
- Le SATURATEUR MONOCOUCHE est destiné à la protection de toutes les essences de bois (autoclavées ou non) couramment utilisées en extérieur : feuillus européens, bois exotiques*, bois résineux (y compris le Red Cedar).
- Le SATURATEUR MONOCOUCHE nourrit et imprègne le bois en profondeur : il crée un maillage interactif entre les fibres du bois qui permet d'obtenir une haute résistance à la déformation mécanique.
- Il assure une double protection grâce à des pigments à forte tenue combinés aux agents Anti-UV.
- Le SATURATEUR MONOCOUCHE est prêt à l'emploi tel quel, mais peut recevoir un durcisseur spécifique pour accélérer le séchage : Durcisseur Huile Blanchon.
- Disponible en 4 teintes : Naturel, Bois grisé, Chêne Vieilli, Ipé.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois devront être sains propres et secs, sans traces de résines, de taches grasses ni traces d'anciennes protections (verniss, peintures, lasures ou huiles). Poncer ou décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE.
- Les boiseries anciennes, tachées, grisillées, seront traitées avec le DÉGRISEUR BOIS BLANCHON.
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide Trait'Plus® MU Blanchon. Sur bois contaminés gratter, nettoyer puis traiter le bois avec un produit de traitement adapté.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

IMPORTANT : un léger égrenage (papier abrasif grain 80) à l'issue de la préparation sur toutes les surfaces, ouvrira les pores et facilitera la pénétration.

- Les bois tendres seront imprégnés directement par le SATURATEUR MONOCOUCHE.
***Bois durs, gras ou exotiques neufs (chêne, bois exotiques, etc.) :**
 - Exposer préalablement aux intempéries pendant six mois minimum afin d'ouvrir les pores du bois et optimiser l'imprégnation du SATURATEUR MONOCOUCHE.
 - Dégraisser avec de l'acétone et des chiffons non pelucheux.
 - Appliquer 1 couche de CONDITIONNEUR® ANTI-UV (séchage : 4h)
 - Appliquer 1 couche de SATURATEUR MONOCOUCHE avec le DURCISSEUR HUILES BLANCHON (20%).
Le temps de séchage peut être ralenti sur certaines essences de bois exotiques.

NB : ne jamais appliquer de lasure ou d'autre produit tinctorial (teinte, etc.) avant le SATURATEUR MONOCOUCHE.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Le SATURATEUR MONOCOUCHE est prêt à l'emploi, et ne doit pas être dilué. Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer une couche de SATURATEUR MONOCOUCHE, au rouleau (poils ras), au pinceau ou brosse avec manche (idéale pour les bois rainurés), dans le sens du bois.
- Après quelques minutes, essuyer soigneusement avec un chiffon de coton pour éliminer l'excès et obtenir un bel aspect, semblable à celui d'un bois huilé. Ne pas laisser de surbrillance, coulures ou surépaisseurs qui témoigneraient de la formation d'un film en surface (le cas échéant, les éliminer rapidement par un léger égrenage).

Conseil du pro

- Il est possible d'ajouter le DURCISSEUR HUILES Blanchon dans les proportions 1 pour 5 (c'est-à-dire 20% de DURCISSEUR dans 100% du SATURATEUR MONOCOUCHE) afin d'accélérer le séchage. Conservation du mélange : 1h30.
- Pour une protection encore plus durable, appliquer au préalable une couche de CONDITIONNEUR® ANTI-UV BLANCHON.

IMPORTANT : pour réaliser une imprégnation optimale du bois par le SATURATEUR MONOCOUCHE, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie pendant les 36h après l'application (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%). Température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%. Ne pas appliquer en plein soleil : les bois sombres ont tendance à accumuler la chaleur (il est fréquent de relever, lors de journées normalement ensoleillées, des températures de surface dépassant les 50°C sur certaines terrasses).

Blanchon

Saturateur Monocouche

Nettoyage des ustensiles

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Nettoyer chiffons, et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation). Les chiffons et autres outils peuvent également être conservés dans de l'eau. Ne pas jeter chiffons et autres outils imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage complet : 24 à 36h.

RENDEMENT

- Bois durs et exotiques : 15 à 30 m².
- Bois résineux et tendres : 10 à 20 m².

ENTRETIEN

- Dès que la nuance du bois saturé s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer avec le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer ensuite de nouveau le SATURATEUR MONOCOUCHE aux endroits délavés. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie.
- Si besoin (entretien tardif), égrener (papier abrasif fin) puis utiliser le DÉGRISEUR BOIS, avant d'appliquer le SATURATEUR MONOCOUCHE comme indiqué ci-dessus.

IMPORTANT : l'aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance s'éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l'eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller : c'est cette évolution caractéristique qui indiquera l'opportunité de l'entretien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après utilisation (risque d'auto-inflammation).
- Ne pas jeter les chiffons et outils imbibés de SATURATEUR MONOCOUCHE sans les avoir rincés à l'eau.
- Bien reboucher après utilisation.
- Ne pas conserver d'emballages très entamés (avec une forte proportion d'air) pendant une longue durée.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	IMPRÉGNATION DES TERRASSES
DENSITÉ	0,95 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ	120 secondes (CA 4, à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
MÉLANGE	100% de SATURATEUR MONOCOUCHE + 20% de DURCISSEUR HUILES
VIE EN POT DU MÉLANGE	1h30

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 10.01.2017

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} rue
69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com