

Imprègne  
et teinte en  
1 seule couche

Haute résistance



Garnissement  
exceptionnel



Protège durablement  
contre la poussière  
et l'humidité



Association idéale  
avec le VIEILLISSEUR  
BOIS



Effets décoratifs  
infinis



Monocouche\*



Très faible odeur



Entretien facile et  
régénération rapide



# Solid'Oil™

## Huile-cire dure high solid



### DESTINATION ET PRÉSENTATION

- SOLID'OIL™ BLANCHON est une huile-cire dure pour l'imprégnation de tous les parquets et planchers en bois, situés à l'intérieur (ne convient pas pour une utilisation extérieure).
- HIGH SOLID : garnissement exceptionnel et faible dégagement de solvants rendent son utilisation rapide et agréable.
- SOLID'OIL™ est prête à l'emploi telle quelle, mais peut recevoir un durcisseur spécifique pour :
  - accélérer le séchage
  - et/ou être appliquée sur des parquets soumis à trafic intense (E.R.P.).
- SOLID'OIL™ apporte aux parquets une belle chaleur naturelle et l'aspect mat traditionnel des parquets huilés.
- La formule unique de SOLID'OIL™, qui crée un maillage interactif avec les fibres du bois, imprègne en profondeur, nourrit et protège le parquet contre la poussière et l'humidité.
- SOLID'OIL™ s'applique sur tous les bois européens et la plupart des bois exotiques (sur bois anti-siccitatifs, tels ipé, iroko, etc., consulter le § APPLICATION).
- Les parquets huilés bénéficient d'une très grande facilité de régénération, et, soumis à de fortes sollicitations, doivent s'entretenir régulièrement (cf. § ENTRETIEN).
- Disponible en 8 nuances de base SOLID'OIL™ permet, par mélanges simples, d'obtenir une infinité de nuances, allant du naturel au noir profond, en passant par de multiples tons bois et une large palette de gris.

\*Grâce à sa haute concentration, SOLID'OIL™ permet une imprégnation en une seule couche, sur la plupart des bois durs. Sur bois tendres ou très absorbants, une deuxième couche est recommandée.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à imprégner sera poncé "à blanc" (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120 (cf. ANNEXE\*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet).
- IMPORTANT : les bois brossés permettent d'obtenir des nuances plus soutenues que les bois lisses.
- Si des rebouchages sont nécessaires (trous, fissures), utiliser le PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA), le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON, la PÂTE À BOIS BLANCHON ou les MASTICS BOIS SANS ODEUR BLANCHON (poudre ou prêt à l'emploi), avant le ponçage de finition (consulter les Fiches Techniques de ces produits).
- Un dépolissage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants). Les exsudations grasses des bois exotiques seront dégraissées avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou à l'acétone.

### Traitement insecticide

- Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAITPLUS® MU).

### Mise en teinte et effets décoratifs

- Les parquets poncés (bois "mis à nu") peuvent être teintés avec avec l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON, la TEINTE À BOIS BLANCHON *spéciale parqueteurs* (tons bois, tons couleurs ou tons pastels), le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (nuances positives) ou la TEINTE PARQUET CHÊNE ANTIQUE BLANCHON. Après séchage, appliquer une couche de PRIM'HUILE® BLANCHON<sup>(1)</sup>. Il conviendra, dans le cas de nuances claires, de prendre en compte le réchauffage de la tonalité du bois, inhérent aux résines, et d'apprécier la teinte globale après l'application de la couche de PRIM'HUILE®<sup>(1)</sup> (si nécessaire, effectuer un test sur un endroit peu visible).
- Les effets décoratifs les plus intéressants sont obtenus sur des bois brossés, préalablement "vieillis" ou teintés avec le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON.
- IMPORTANT : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur avec SOLID'OIL™ teintée (ou sur bois ayant été préalablement teintés), le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.

### MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- SOLID'OIL™ est prête à l'emploi, et ne doit pas être diluée. Dans le cas où l'optimisation du séchage et de la durabilité est particulièrement recherchée, il est possible d'ajouter le DURCISSEUR SOLID'OIL™ dans les proportions 1 pour 5 (c'est-à-dire 20% de DURCISSEUR dans 100% de SOLID'OIL™). Conservation du mélange : 1h30.
- Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Ne pas imprégner un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- Appliquer une couche de SOLID'OIL™ à la brosse, au rouleau (poils ras) ou à la spatule, dans le sens du bois.
- Lustrer lentement avec une monobrosse équipée d'un pad beige. Cette opération uniformisera la couche déposée et permettra d'obtenir la teinte et l'aspect définitifs de votre parquet.
- Cas particuliers :
  1. Sur bois exotiques ou bois gras, appliquer une couche de PRIM'HUILE®<sup>(1)</sup>, afin de prévenir un éventuel retard de séchage, inhérent à ce type de bois. Appliquer ensuite SOLID'OIL™ comme indiqué ci-dessus.
  2. Sur parquets avec joints "pont de bateau", appliquer préalablement une couche de PRIM'HUILE®<sup>(1)</sup>, afin "d'isoler" les joints, puis procéder comme indiqué ci-dessus.
  3. Sur des bois très absorbants, il est possible d'appliquer une deuxième couche selon la même méthode, le lendemain.
- Conseil du Pro : à la fin du travail, un lustrage général rapide de l'ensemble de la surface (monobrosse, pad beige neuf) permettra d'obtenir une finition parfaite.

<sup>(1)</sup>Le PRIM'HUILE®, à base de résines synthétiques, ne bloque pas les pores du bois, mais isole les fibres, ce qui ne nuira à leur enrobage par SOLID'OIL™ (consulter la Fiche Technique de ce produit).

**Blanchon**

# Solid'Oil™ huile-cire dure high solid

## Nettoyage des ustensiles.

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Nettoyer chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Chiffons et pads peuvent également être conservés dans de l'eau. Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 4 heures environ.
- Séchage "recouvrable" : 12 heures, dans des conditions normales (6 à 8 heures dans le cas de l'utilisation de DURCISSEUR SOLID'OIL™).
- Occupation des locaux : 2 jours après application de la dernière couche, dans des conditions normales.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours (5 à 7 jours dans le cas de l'utilisation de DURCISSEUR SOLID'OIL™).
- Pendant les premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé durant cette période. Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés). Ne pas déplacer de meubles lourds. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs).
- Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Votre bois a besoin d'un climat sain : une température ambiante de 19-21°C et une humidité de l'air relative d'environ 50 à 65% sont idéales.

## RENDEMENT

- 35 m<sup>2</sup> au litre par couche.

## ENTRETIEN

- La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruisselant).
- IMPORTANT : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que SOLID'OIL™ sèche parfaitement à cœur.
- LE PARQUET HUILÉ BIEN ENTRETENU EMBELLIT AU FIL DU TEMPS.

## Nettoyage courant

- Balayage humide avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON, dilué à raison de 250 ml pour 10 litres d'eau. LAGOON® BLANCHON, nettoyant spécial pour parquet, peut également être utilisé pour le nettoyage quotidien.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement le balai microfibre, la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en renforçant leur protection.

## Entretien régulier

- Sur le parquet huilé dépoussiéré et propre, appliquer l'HUILE D'ENTRETIEN BLANCHON et essuyer avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat. Choisir la nuance d'HUILE D'ENTRETIEN en fonction de la nuance de SOLID'OIL™.
- Cette opération sera facilitée et accélérée par l'emploi d'une monobrosse munie d'un pad beige (si le sol est encrassé, on peut utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.
- Remise en service : 8 heures après le lustrage.
- Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son lustrage mat, en général 1 à 2 fois par mois.
- Lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier peut être complété par l'application d'une couche générale de SOLID'OIL™ ; faire suivre d'un polissage soigné, à la main ou à la machine (cf. § RÉNOVATION).
- Plus l'entretien est régulier et fréquent, plus il est aisé.

## RÉNOVATION

- RÉNOVATION LOCALISÉE : une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : dépolir pour éliminer la dégradation, puis réimprégner. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité avec SOLID'OIL™.
- RÉNOVATION IMPORTANTE : sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une couche de SOLID'OIL™.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| DESTINATION                      | IMPRÉGNATION DE PARQUETS ET PLANCHERS   |
| TYPE DE RÉSINES                  | Huiles naturelles modifiées haute concentration (non issues de l'agriculture biologique)  |
| CLASSIFICATION AFNOR             | Famille I, classe 2b  |
| DENSITÉ                          | 0,95 (à 20°C, selon NF T 30020)   |
| FLUIDITÉ                         | 120 secondes (CA 4, à 20°C)   |
| INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES      | Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ) |
| MÉLANGE                          | 100% de HUILE-CIRE DURE SOLID'OIL™ + 20% de DURCISSEUR SOLID'OIL™   |
| VIE EN POT DU MÉLANGE            | 1h30  |
| RECOUVRABILITÉ                   | 12 h selon température et degré hygrométrique (6 à 8 heures dans le cas de l'utilisation de DURCISSEUR SOLID'OIL™)  |
| RÉSISTANCE À L'ENCRASSEMENT      | Excellente  |
| RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS | Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053)  |

### \*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un le racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et à la confiné à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105

69192 SAINT-FONS CEDEX (France)

Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18

Export Lines: Tel: {0033} 472 89 06 09

Fax: {0033} 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)

Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

# Blanchon