Atelier du Parquet
CRÉATEUR D'AMBIANCE DEPUIS 1976

description produit

		Monolame	Monolame		Bâton rompu	Point de Hongrie
Nom des teintes					03-56	03-57
Choix de bois	-	Aged	Rustic			
Chanfreins	-	4	2	4 / 2	4	4
Epaisseur parement chêne	mm	4 mm*	3,5 mm* 3 mm* 4 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*
Classe d'usage (sur base bois brut)	EN 685	31 (commercial modéré)				
Garantie usage résidentiel	-	30 ans				
Epaisseur totale (tol +/-0,2)	mm	15	15 14 16	15	15	15
Poids total	kg/ m²	9,8 kg	8,3 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Format	mm	1 900 x 190	1 900 x 190 1 220 x 190 680 x 190	1 900 x 190	600 x 125	636 x 125
Contenu paquet	-	6 lames 2,166 m²	+/- 10 lames* 2,166 m²	6 lames 2,166 m²	16 lames 1,20 m²	16 lames 1,272 m²
Contenu palette	-	45 boîtes 97,47 m²	50 boîtes 108,30 m²	50 boîtes 108,30 m²	56 boîtes 67,2 m²	56 boîtes 71,232 m²

* tol. +0 / -0.1
** exemple : 6 lames completes + 4 1/2 lames

résultats des tests

Couche intermédiaire / contreparement	-	Contreplaqué	Latté résineux
Taux d'humidité	-	7 - 10%	
Système de pose	-	Rainure-languette	
Traitement de surface	-	Huile Naturelle	
Résistance à l'abrasion	XP B 53-669	Huilé	
Compatibilité sol chauffant	-	Eau chaude basse température pose collée en plain (voir conditions)	
Résistance thermique	m².K/W	0,095	0,116
Résistance au feu	EN 13 501-1	Dfl-s1	
Marquage CE	EN 14342	CE	
Dégagement de Formaldéhydes (HCOH)	EN 717-1	E1	
Emission de COV	ISO 16 000-9	A	

la pose

DTU 51.11 pose flottante

DTU 51.2 pose collée en plain

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C

Dfl-s1

parquet.